

Sanding Primer Filler Premium 4-1



Артикул	Название	Упаковка
4508004	Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 серый	0.8 л
4535004	Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 серый	3.5 л
4535014	Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 белый	3.5 л
4535024	Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 чёрный	3.5 л
7102004	Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого Premium 4:1	0.2 л
7108754	Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого Premium 4:1	0.875 л

Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 используется как шлифуемый наполнитель с нанесением в 2-3 слоя.

Благодаря высокой наполняющей способности Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 можно легко наносить толщиной сухого слоя до 300 мкм.

- Три цветовых варианта
- Толщина слоя материала легко варьируется при нанесении
- Имеет непревзойденную эластичность
- Легко шлифуется
- Черный и белый грунт-наполнитель можно смешивать для получения покрытия серых оттенков.

Поверхности, пригодные для нанесения

Отшлифованные и очищенные лакокрасочные покрытия (исключая термопластичные покрытия), катафорезные и адгезионные грунты, загрунтованные металлы и пластики, полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности

- Металлические поверхности (сталь, оцинкованная сталь, алюминий) и окрашиваемые пластики после предварительной подготовки загрунтовать.
- Прочие поверхности очистить Profi_Line Средством для удаления силикона / очистителем силикона / Антисиликоном
- Заводское / старое лакокрасочное покрытие и катафорезное покрытия отшлифовать абразивами P280-320
- Полиэфирные шпатлёвки отшлифовать абразивами P120-220
- Очистить поверхность вновь Profi_Line Средством для удаления силикона / очистителем силикона / Антисиликоном.



Способ нанесения



По объему: в соотношении 4:1 с Profi_Line Отвердителем для грунта-наполнителя шлифуемого Premium 4:1 + 10–25% растворителя



По весу: 100 г (грунт-наполнитель) : 15.1 г (отвердитель) : 5.5–13.8 г (растворитель)



Смотрите раздел «Вспомогательные материалы», «Растворители»



25–40 секунд, FORD 4



45 минут при 20°C



- **RP (Conventional)**
1.6–2.0 мм / 1.5–3 бар
- **HVLP**
1.6–2.0 мм / 1.5–3 бар

Смотреть рекомендации производителей окрасочных пистолетов.



60–100 мкм / 1 слой
2–3 слоя
Выдержка между слоями: 5–10 минут

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 5–10 минут



30 минут / 60°C



15–20 минут / ИК-сушка



4 часа / 20°C



- Шлифовать «по сухому» абразивами P400–P600
- Шлифовать «по мокрому» абразивами P800–P1000



Наносить базовые краски и 2K прозрачные или матовые лаки

Замечания



- Для высококачественной окраски перед Profi_Line Грунт-наполнитель шлифуемый Premium 4:1 рекомендуется наносить Profi_Line 1K/2K Грунты
- Не использовать разведенный материал по истечении его времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать разведенный материал с не разведенным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотнo закрывать емкости с материалами

Технические характеристики

Цвет	серый, чёрный, белый
Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 4:1 с отвердителем + 20% растворителя 6 (60 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, в отсутствие прямых солнечных лучей