






# Инструкция по применению RZ-AX360 Добавка антисиликоновая

дата проверки 21 августа 2023 г.

## Подготовка поверхности

<p>Предварительная очистка</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обезжирьте ремонтируемую поверхность с применением Антисиликона RZ-AX800.</li> <li>2. Подготовьте поверхность к нанесению нового лакокрасочного покрытия: отшлифуйте по сухому старое лакокрасочное покрытие или грунт-наполнитель с применением абразива Р400.</li> <li>3. Повторно обезжирьте поверхность с применением Антисиликона RZ-AX800.</li> </ol>
--------------------------------	---	---

## Нанесение

<p>Соотношение смешивания</p>	    	<p>Смешайте 2К покровные краски / прозрачные лаки с отвердителем и разбавителем, как указано в TDS на эти материалы.</p> <p>Добавьте от 2 до 5 колпачков (10-20 грамм) Добавки антисиликоновой RZ-AX360 на 1 литр готового к нанесению продукта.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Используйте RZ-AX360, только тогда, когда это необходимо.</li> <li>2. Превышение количества добавки может привести к образованию мелких пузырьков или изменению прозрачности покрытия.</li> <li>3. В случае серьезных проблем, таких как дефект «рыбий глаз», слой краски необходимо удалить тщательным шлифованием и обработать грунтом-наполнителем. Когда грунт-наполнитель полностью высохнет нанести лакокрасочное покрытие в смеси с RZ-AX360 Добавкой антисиликоновой.</li> <li>4. В случае дефекта небольшого размера добавьте 1-2 капли RZ-AX360 по капиллярной трубке или соломинке непосредственно в дефект.</li> </ol>
<p>Технология нанесения</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Если дефекты обнаружены после нанесения одного тонкого слоя 2К покровной краски или прозрачного лака, используйте Добавку RZ-AX360, как указано выше.</li> <li>2. Дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия, в котором были обнаружены силиконовые кратеры или дефект «рыбий глаз».</li> <li>3. Нанесите один мокрый слой краски, содержащей Добавку RZ-AX360 в районе дефекта и дайте испариться растворителю (согласно времени выдержки между слоями).</li> <li>4. Продолжите нанесение прозрачного лака или покровной краски согласно TDS.</li> </ol>

# Инструкция по применению RZ-AX360 Добавка антисиликоновая

дата проверки 21 августа 2023 г.

Информация, представленная в настоящем документе, была тщательно отобрана и организована нами. Она основана на нашем доскональном знании предмета на день публикации. Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Проверка информации на соответствие дате и пригодность для конкретной цели является обязанностью пользователя.

Пользователь обязан соблюдать требования, изложенные в техническом паспорте, и предупреждения на этикетке продукта.

Интеллектуальная собственность, упомянутая в настоящем информационном обзоре, включая патенты, торговые марки, и авторские права, охраняется законом. Все права защищены.

Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению менять и/или аннулировать, целиком или частично, данную информацию в любое время и без уведомления пользователей. Мы не берем на себя ответственность за обновление данной информации. Все правила, перечисленные в настоящем пункте, остаются действительными для всех изменений и поправок, которые могут быть внесены в будущем.